

Einsatzzweck

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben - Selbstklebend oben, schwimmend Verlegt, super schnell. **Oberseite stark klebend**

Produktzusammensetzung

Hochverdichtete Unterlage mit Mineralsandgemisch mit Klebeschicht.

Verlegung & besondere Hinweise

Die uficell® VINOSTICK silentPREMIUM ist eine universelle Unterlagsmatte mit selbstklebender Oberfläche. Der Oberbelag wird schwimmend, also lose zum Estrich, auf der Matte verlegt. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und geht super schnell. Die Unterlagsmatte uficell® VINOSTICK silentPREMIUM eignet sich für unsere TRECOR® Vinylbodenbeläge 2.0 zum Kleben. Die Unterlagsmatte besteht aus mineralischen Füllstoffen und Bio-Polyurethan, das heißt also gleichzeitig sie ist frei von Weichmachern, Lösemittel und Chlor. Dank dieser Inhaltsstoffe ist diese Unterlagsmatte auch mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Die Matte ist auf einer Rolle erhältlich. Die uficell® VINOSTICK silentPREMIUM Unterlagsmatte ist einzigartig unter den Trockenklebstoffen, denn sie reduziert gleichzeitig den Tritt- und Gehschall. Die Matte ist vor allem sehr gut für den Renovierungsbereich geeignet und darf im privaten Einsatzbereich bis zur Nutzungsklasse 32 eingesetzt werden. Diese Unterlagsmatte mit selbstklebender Oberfläche kann auf allen neuen Untergründen wie Estrichen eingesetzt werden, unter der Voraussetzung, dass diese tragfähig, trocken und sauber sind. Vor allem im Renovierungsbereich spielt die Unterlagsmatte ihre Vorteile aus. Denn diese Unterlagsmatte kann auf vorhandenen Nutzböden wie Linoleum, homogenen PVC-Belägen, sowie Parkettböden oder Laminatböden eingesetzt werden. Die Verlegung auf textilen Belägen ist nicht freigegeben, hier muss der textile Bodenbelag erst entfernt werden, bevor die uficell® VINOSTICK silentPREMIUM hier eingesetzt werden darf.

3

		VinoStick			
		Prüfnorm	Bewertung		
l	Länge	DIN EN 822	6,5 m		
w	Breite	DIN EN 822	100 cm		
d	Stärke	DIN EN 823	1,8 mm (± 15%)		
AW	Gewicht		2,43 Kg/m ² (± 10%)		
RTF	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1		
R	Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Fußbodenheizung)	EN 12664	0,01 m ² K/W		
SDC	Gehschallreduzierung	EPLF Norm WD 021029-5	bis 6 %		
IS	Trittschall	ISO 717-2	15 dB		
CS	Druckfestigkeit	DIN EN 826	500 kPa		
SD	Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 12086	>75 m		
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll		

Estellt durch:		Dateiname:	
Datum:	21.07.2020	Aktualisierung:	http://www.Uficell.de